Propriété physique et chimique de l'acier inoxydable

		304	430	410
		Austénitique	Ferritique	Martensitique
Composition chimique (%)				
	Carbone	0,08	0,12	0,15
	Manganèse	2	1	1
	Phosphore	0,045	0,04	0,04
	Souffre	0,03	0,03	0,03
	Silicone	1	1	1
	Chrome	18 à 20	16 à 18	11,5 à 13,5
	Nickel	8 à 12		
Résistance e	en tension			
	Ksi	84	75	70
	Мра	579	517	483
Résistance à	a la rupture (0,2% offset)			
	Ksi	42	50	45
	Мра	290	345	310
Élongation (en 2"/50.8mm)				
	%	55	25	25
Dureté				
	Rockwell	B80	B85	B80
Module d'él	asticité en tension			
	Psi 10 ⁶	28	29	29
	Gpa	193	200	200
Module d'élasticité en torsion				
	Psi 10 ⁶	12,5		
	Gpa	86,2		
Densité				
	Lbs/po ³	0,29	0,28	0,28
	Lbs/po ³ Kg/m ³	8060	7780	7780
	<u> </u>			
Point de fusion				
	Farhenheit	2550 à 2650	2600 à 2750	2700 à 2790
	Celcius	1400 à 1455	1425 à 1510	1485 à 1535